

THÔNG SỐ KỸ THUẬT HIGH TEMPERATURE GREASES RIZOFLEX 300 RIZOL LITHIUM COMPLEX 300°C

Mỡ thông thường không thể chịu được nhiệt độ hoạt động cao liên tục. Các chất hóa học mỡ có công thức đặc biệt của RIZOL mang lại hiệu suất vượt trội trong các ứng dụng nhiệt độ cao tới hạn. Những loại mỡ này cung cấp đặc tính oxy hóa vượt trội và độ ổn định nhiệt cao. RIZOFLEX 300 có thể được sử dụng ở nhiệt độ liên tục $\geq 200^{\circ}\text{C}$. Những điều kiện này đòi hỏi các chất hóa học đặc biệt, rất khác so với mỡ khoáng truyền thống.

1. ỨNG DỤNG:

- Bánh răng hở, bộ phận làm việc cỡ vừa và nhỏ.
- Công nghiệp xi măng, thép, khai khoáng.
- Vòng bi trong lò nung, động cơ điện, máy vắt, con lăn được làm nóng trước.
- Băng tải, dây chuyền sơn công nghiệp.
- Công nghiệp thép và công nghiệp tổng hợp.
- Bánh răng dưới bể chứa dầu.
- Các đơn vị giảm thiểu, bộ biến đổi và hệ thống máy móc trong ngành công nghiệp chung.

2. TÍNH NĂNG CHÍNH:

- ❖ Điểm nhỏ giọt cao 300°C .
- ❖ Chịu được nhiệt độ cao liên tục.
- ❖ Cải thiện đặc tính chống mài mòn, bôi trơn lâu dài.
- ❖ Dầu gốc có khả năng chống oxy hóa đặc biệt
- ❖ Nhiệt độ và cơ học có độ ổn định
- ❖ Chống ăn mòn tốt

RIZOL PETRO PRODUCTS PVT. LTD.

HEAD OFFICE : J-2/15A 3rd Floor, BK Dutta Market, Rajouri Garden, New Delhi - 110027 Ph: 011 - 45576724, 011-25163583
CORPORATE OFFICE : 214, Bhaveshwer Complex, Kirod Road, Vidyavihar, Ghatkopar - 400086, Mumbai, Maharashtra
FACTORY: Plot No. 69, Sector 16, HSIIDC Bahadurgarh - 124507, Haryana

Email: info@rizolpetro.com

Cấp: NLGI: 3	Màu sắc: Tím trong suốt
------------------------	-----------------------------------



DỮ LIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

ĐẶC ĐIỂM	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Màu sắc và chất liệu		Quan sát	Tím trong suốt Dạng Gel
Chất làm đặc			PROPERITORY
Cấp NLGI		ASTM D - 217	3
Mức độ hoạt động tại 25°C (60X)	1/10,mm	ASTM D - 217	270-290
Điểm nhỏ giọt, (min)	°c	ASTM D - 2265	> 280
Độ ăn mòn đồng	Rating	ASTM D - 4048	1a
Tải hàn 4 bi	Kgf	ASTM D -2596	315
Mài mòn 4 bi, 40kg,	mm	ASTM D - 2266	0.5
Độ nhớt tại 40°C		ASTM D - 217	220

Cảnh báo: - Không được đổ đầy.

RIZOL PETRO PRODUCTS PVT. LTD.

HEAD OFFICE : J-2/15A 3rd Floor, BK Dutta Market, Rajouri Garden, New Delhi - 110027 **Ph:** 011 - 45576724, 011-25163583
CORPORATE OFFICE : 214, Bhaveshwer Complex, Kiroi Road, Vidyavihar, Ghatkopar - 400086, Mumbai, Maharashtra
FACTORY: Plot No. 69, Sector 16, HSIIDC Bahadurgarh - 124507, Haryana

Email: info@rizolpetro.com